

BENTONITE



APPLICATIONS

- Isolation de sondages.
- Imperméabilisation de tuyauteries.
- Isolation pour échantillonnage sélectif.
- Protection contamination superficielle.

Bentonite disponible en calibre de 2-7 mm et de 7-12 mm

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre	MIKOLIT 00		MIKOLIT 300	
	2-7	7-12	2-7	7-12
Absorption de l'eau	80%		240%	
Perméabilité DIN 18130	-10 <10 mis		-10 <10 mis	
Augmentation de volume	40%		100%	
Contenu en H ₂ O DIN 18121	14 - 16%		14 - 16%	



TABLE KG BENTONITE/DIAMÈTRE D'INTUBATION-PERFORATION

diamètre perforation – d diamètre tuyauterie	100	150	200	250	300	400	500	600
0	8	20	36	56	80	142	223	321
50	6	18	34	54	78	141	221	319
100		12	28	48	72	135	215	313
125			22	42	66	128	209	307
160			12	33	58	120	200	298
200				20	44	108	188	285
250					25	88	167	265
315						55	134	232
400							81	178
500								98

